

TECHNICKÝ LIST

LONGLINE LEPENÝ

	Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428	1 815 x 230 x 2,0 mm
	Typ konstrukce		lepená
	Integrovaná podložka		-
	Oblast použití	EN 16511	23 / 33 / 42
	Balení		5,85 m ² = 14 lamel
	Nášlapná vrstva		0,55 mm
	Mikrohrana		ne
	Útlum hluku	EN ISO 717-2	5 dB
	Emisní certifikát		Greenguard Gold
	Podlahové topení (teplovodní)		ano, max. 27 °C
	Tepelný odpor	EN 12524	0,019 m ² K/W
	Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)
	Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _{f1} -s1
	Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %
	Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm
	Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7
	Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
	Protiskluznost	EN 51130	R10
	Celková hmotnost	EN 430	cca 3 600 g/m ²
	Bobtnavost 24 h	EN 317	0 %
	Pevnost spoje	ISO 24334	-
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV



EN 14041

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz