

TECHNICKÝ LIST

LEGNAR



Typ podlahy	RIGID - SPC minerální jádro	
Integrovaná akustická podložka	-	
Rozměry	1 220 x 229 mm	
Tloušťka	4,00 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	0,55 mm	
Balení	2,235 m ² = 8 lamel	
Plošná hmotnost	8 250 g/m ²	
Tepelný odpor	EN 12664	0,012 m ² K/W
Způsob montáže	5G Válinge	
Oblast použití	EN ISO 10874	23 / 33 / 42
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,02 mm (norma ≤ 0,10 mm)
Odolnost proti nárazu (test kuličkou)	EN 432-2	1 800 mm (norma 1 600 mm)
Pevnost zámků	ISO 24334	dlouhá strana 4,5 kN/m krátká strana 5,5 kN/m
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi (kročejevý útlum)	14–21 dB (dle typu podložky)	
Snížení a omezení vznik hluku v místnosti, kde jste	až 28 % (dle typu podložky)	
Mikrohrana		ano
Reakce na oheň	EN 13501	B _{f1} -s1
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,05 % (norma ≤ 0,25 %)
Vliv kolečkové židle (test křesla)	EN ISO 4918	Typ W > 25 000 cyklů
Protiskluznost	EN 13893 / DIN 51130	DS / R9
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Chemická odolnost	EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrá)
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Podlahové vytápění	EN 12524	ano (max. 27 °C)
Emise formaldehydu	EN 717-1	vyhovuje/E1



CE EN 14041



Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTERTIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

Doporučený čisticí prostředek VINYLSTAR

Kvalitní PU čistič na vinylové a rigidní podlahy.

1 000 ml, výrobce Dr. Schutz

Pro zachování povrchové úpravy a optických vlastností.

